

be.tex® Samba® FR | Product no.: 4384-6266

Woven



PRODUCT FEATURES

Material: 100% poliéster
Weight: 195 g/m²
Thickness: 250 µm
Stretch: < 1 %
Transmission factor: 38 %
Whitepoint: 94, 1, -6 L*a*b

WIDTH (cm)

ca. 160
ca. 260
ca. 320

LENGTH (m)

ca. 70
ca. 100
ca. 100

APPLICATIONS

inchables
Display marcos
cajas de luz
pop-ups
bolsas de frijoles
manteles
banners
toldos

FEATURES

hermético
impermeable
anti deshilachado
no rizos
antiarruga
efecto de loto
revestimiento de difusión ligera

DESCRIPTION

Producto más vendido y estándar del mercado como textil de contraluz. Fluoroscopia perfecta e impresión intensiva en color. Absolutamente sin pliegues. Ideal para envíos plegados, sombrillas, carpas, publicidades inflables, bolsas de frijoles, cajas de luz, marcos de aluminio y más. adecuado. También no iluminado y sin imprimir Samba FR es un talento múltiple. Lado sin recubrimiento con efecto de loto. Columna de agua del lado recubierto: > 900 mm, lado sin recubrimiento > 650 mm.

NOTES

The numbers above are purely guidelines and may differ depending on your personal printing needs and expectations. Since the printing results depend on numerous factors, we strongly advise to test your output in order to find out if any adjustments are necessary. A legally binding assurance of certain properties of the fabric can not be derived from the information above.

PRODUCTDATA

Digital

Last change: July 23, 2018



Transferencia de papel en el lado no recubierto: se necesitan autocomprobaciones. Impresiones de látex con mucha tinta (luz de fondo): Realice una autocomprobación. No utilice productos autoadhesivos como Tiras de silicona 4545-1sk (Lotus en la parte posterior). Los textiles técnicos están naturalmente sujetos a las condiciones climáticas. Este producto se puede usar al aire libre por un corto plazo. Con un manejo cuidadoso, el material también se puede doblar.

The numbers above are purely guidelines and may differ depending on your personal printing needs and expectations. Since the printing results depend on numerous factors, we strongly advise to test your output in order to find out if any adjustments are necessary. A legally binding assurance of certain properties of the fabric can not be derived from the information above.